



热塑性弹性体

Thermoplastic elastomer

材料名称 Material Code	EB70	材料规范 Material Spec.	TPE
主要特征 FEATURES	● 热塑性弹性体合金 ● 客户指定颜色		
主要应用 APPLICATIONS	● 注塑成型、 ● 专为包覆 PA6/PA66，可应用于汽车饰件、电子电器等		

性能 Properties:

	测试方法 Test Method	测试条件 Test Condition	典型值 Value	单位 Unit
物理性能 Physical				
邵氏 A 硬度 Shore A	ISO 7619	23℃	70	
密度 Density	ISO 1183	23℃	1.12	g/cm ³
模具收缩率 Mold Shrinkage	聚隆方法	160*80*3.2mm	1.1	%
机械性能 Mechanical				
拉伸强度 Tensile Strength	ISO 37	500mm/min	5	MPa
断裂伸长率 Elongation at Break	ISO 37	500mm/min	450	%
撕裂强度 Tear resistance	ISO 34-1	50mm/min	14	N/mm
其他 Others				
阻燃性能 Flammability	ISO 3795	355*100*3.0mm	40	mm/min

※典型值是指实验室平均数据，仅用于使用时的参考，不作为产品的标准。

典型加工条件 Processing Conditions

		典型值 Typical Point	范围 Range
熔体温度 Melt Temp.		240℃	230-265℃
料筒温度 Barrel Zone Temp.	后段, Rear	250℃	240-250℃
	中段, Center	250℃	250-260℃
	前段, Front	260℃	250-270℃
模具温度 Mold Temp.		40℃	20-60℃
加工温度上限 Processing Temp. Limit		260℃	
注塑速度 Injection Speed		低速到中速 Slow to Moderate	
背压 Back Pressure		3.5~7MPa	
预干燥 Pre-Dry Requirements		80~100℃, 2-4hr	

- 以上数值仅供注塑机参考使用，可根据不同机型、不同模具以及产品要求，对上述工艺做适当调整